

高性能溶剂型铝颜料 ——闪光铝颜料系列



产品介绍

该系列铝颜料具有独特的闪烁、明亮和随角异色效果。根据鳞片形状、粗细、规则度，对光的吸收和反射效果强弱不同，分为强闪型和银元型两种，主要应用于工程机械、电动工具、自行车、摩托车、汽车等各种金属闪光漆，也可用于塑胶和木器等涂料中。

产品应用



400-999-2508

www.ahxuyang.cn xuyang@ahxuyang.cn

产品型号

01 强闪型闪光铝颜料

型号	不挥发份(%)	中位径(μm)	筛余物(325目)<%	比重	溶剂	应用
9426	72±2	26	0.3	1.45	矿物油/高闪点芳族	  
9432	72±2	32	0.3	1.45	矿物油/高闪点芳族	  
9435	72±2	35	0.1 (250目)	1.45	矿物油/高闪点芳族	  
9438	72±2	38	0.1 (225目)	1.45	矿物油/高闪点芳族	  
9450	72±2	50	0.1 (150目)	1.45	矿物油/高闪点芳族	  
9460	72±2	60	0.1 (150目)	1.45	矿物油/高闪点芳族	  

02 银元型闪光铝颜料

型号	不挥发份(%)	中位径(μm)	筛余物(325目)<%	比重	溶剂	应用
1125	72±2	25	0.1 (150目)	1.45	矿物油/高闪点芳族	  
1126	75±3	27	0.1 (150目)	1.45	矿物油/高闪点芳族	  
1130	75±3	30	0.1 (150目)	1.45	矿物油/高闪点芳族	  
1145	75±3	45	0.1 (150目)	1.45	矿物油/高闪点芳族	  
1150	75±3	50	0.1 (80目)	1.45	矿物油/高闪点芳族	  
1165	75±3	65	0.1 (80目)	1.45	矿物油/高闪点芳族	  
1185	75±3	85	0.1 (80目)	1.45	矿物油/高闪点芳族	  

 建筑外墙  皮革  汽车涂料

温馨提示

- 1.每次使用铝银浆之前请务必试样确认。

2.分散铝颜料时采用预分散的方法:先选择适当的溶剂,采用1:1.2的比例将溶剂加入铝颜料中,慢慢搅拌均匀,在倒入配好的基料中。

3.避免在混合过程中长时间使用高速分散设备。

4.铝颜料应保持容器紧闭密封,储存温度为15-35℃。

5.避免直接暴露在阳光直射,雨水和过高湿度环境中。
- 6.启封后应立即密封,避免溶剂挥发,氧化失效。

7.铝颜料长期储存可能会变干或遭到污染,使用前请重新检测,以避免损失。

8.铝颜料燃烧起火,不可用水灭火,应使用专用的干砂灭火。

9.少量铝颜料进入眼睛,可用清水反复冲洗,并向医生咨询。

