

电镀级铝颜料



产品介绍

电镀银又称镜面银、镜面铝银浆、特亮铝银浆和真空镀铝悬浮液。它是以高纯铝为原料，采用独特的气相金属化颜料工艺（VMPS）生产的非浮型镜面银，铝含量10%-20%，平均粒径D50在5-12微米之间，鳞片厚度为纳米级，表面遮盖力和亮度极大，较少用量即可获得优异的镀铬效果（即镜面效果）。

产品应用



400-999-2508

www.ahxuyang.cn

xuyang@ahxuyang.cn



01 溶剂型电镀级铝颜料

型号	D50(μm)	固含	溶剂	色相	应用	特点
90803-15	3	15	PM	黑++++亮+++		偏钢琴黑色相
91303-15	3	15	PM	黑++++亮+++		高固含黑亮镜面银浆 黑亮度自下而上越来越高 镜面效果优异
91504-15	4	15	PM	黑+++亮+++		
91805-15	5	15	PM	黑++亮+++		
92006-15	6	15	PM	黑+亮+++		
91504-10	4	10	PM/EAC	黑+++亮++		
91805-10	5	10	PM/EAC	黑++亮++		标准固含黑亮镜面银浆 性价比高
92006-10	6	10	PM/EAC	黑+亮++		白相黑亮型 兼顾银白质感和镜面效果 媲美洗铝效果
92506-10	6	10	PMA/EAC	白+亮++++		
93007-10	7	10	PMA/EAC	白+亮+++		
93808-10	8	10	PMA/EAC	白+++亮++		
93808-13	8	13	PMA	白+++亮+++		
93810-10	10	10	PMA/EAC	白+++亮++		正统白亮型产品 正面施工具有优异的金属质感和反光度
93812-10	12	10	PMA/EAC	白+++亮++		
94110-10	10	10	PMA/EAC	白++++亮+++		
						定制超白亮产品 适合对正面效果白亮度要求高的客户

02 水性系列电镀级铝颜料

型号	D50(μm)	固含	溶剂	表面处理	应用	银浆类型
WVP84011	11	15	IPA	二氧化硅包覆		白亮电镀银
WVP82008	8	15	IPA	二氧化硅包覆		黑亮电镀银
DVP84011	11	10	BCS	化学钝化		白亮电镀银
DVP82008	8	10	BCS	化学钝化		黑亮电镀银

03 浮型系列电镀级铝颜料

型号	D50(μm)	固含	表面处理	用途(UV体系专用)	银浆类型
9206F	6	10	化学处理		黑亮电镀银
9307F	7	10	化学处理		白亮电镀银

PM：丙二醇甲醚 PMA：丙二醇甲醚醋酸酯 BCS：乙二醇单丁醚 IPA：异丙醇 EAC：乙酸乙酯 其他更多型号可按需生产和定制



喷涂 印刷 丝印 凹印 化妆品 指甲油 家装 玩具 胶印

注意事项

- 部分产品可以根据客户需求进行溶剂或者粒径方面的调整，具体操作可行性需先和我司技术人员沟通后才能决定。
- 常规电镀级铝颜料目前都是溶剂型的，如需使用在水性体系里，建议选择我司水性系列电镀级铝颜料。
- 如果客户需要在电镀漆表面罩光，请先和我司技术人员沟通，我们会根据实际情况推荐合适的银浆和体系。

以上为我司整合客户使用情况进行的推荐，仅作为参考，具体以客户实际测试为准，如需技术支持，可随时联系我们。